

**PROTOCOLO DE LABORATORIO  
IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS DE ASBESTO EN MATERIALES  
MÉTODO DE MICROSCOPIA DE LUZ POLARIZADA**



**Cliente: Adifse - Ramos Mejía 1302 - 7 Piso 717 - Buenos Aires, Argentina**

Fecha de muestreo: 11/08/2017

Fecha de recepción de  
muestras: 11/08/2017  
Fecha de análisis: 11/08/2017  
Fecha de Protocolo: 14/08/2017

Número de Protocolo de  
Laboratorio: **LAB0954**  
Proyecto Cliente: Estación Retiro LSM  
Dirección del Proyecto: Estación Retiro LSM

Muestra - Cliente ID Laboratorio - ID	Instalación Superficie muestreada	Descripción del Material	Tipo de material	Friable/Homogénea	%	Tipo de Asbesto	%	Otros Materiales
1 - LSM 3816	Cubierta galpón siniestrado - Encomiendas ferrobarras- Sector Noreste	Cementicio gris	Cubierta de galpón	No Friable/Homogénea	20	Crisotilo	80	Minerales
2 - LSM 3817	Cubierta galpón - Sector Ferias Sector suroeste - límite con línea Belgrano	Cementicio gris	Cubierta de galpón	No Friable/Homogénea	20	Crisotilo	80	Minerales

Todas las muestras fueron recibidas en condiciones aceptables a menos que se indique lo contrario.

Métodos Analíticos: EPA/600/R-93/116 "Method for the Determination of Asbestos in Bulk Building Materials" - NIOSH 9002 "Asbestos Bulk by PLM" - Asbestos Identification, Walter C. McCrone, 1987, McCrone Research Institute, Chicago, ILL.

ND: No Detectado Límite de detección <1% Rango de detección: 1% al 100%.

Laboratorio habilitado por COFILAB Y RELADA No 34

El siguiente protocolo de laboratorio no deberá ser reproducido sin el consentimiento por escrito del laboratorio. CIH, siguiendo la Ley Nacional 24.766, establece mantener la confidencialidad de los resultados obtenidos parcial o totalmente a otro comitente o cualquier persona jurídica o física que no acredite pertenecer a la empresa contratante y que no haya debidamente documentado pertenecer y o representar a dicha firma. Así también, se dispondrá de todas las muestras negativas de contener asbesto después de un periodo de quince (15) días, de acuerdo con la normativa vigente, a menos que se indique lo contrario. Las muestras positivas de contener asbesto serán entregadas al cliente siguiendo los procedimientos establecidos del programa de gestión de muestras.